

Grillkohle und Briketts im Test

Dienstag, 12. Juni 2012, 20:29 Uhr, Aktualisiert 25.06.2012, 15:41 Uhr

© Kassensturz. Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet. Artikel und Video: [Diese Holzten richtig ein](#)

Vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GRILLKOHLE										BRIKETT S						
Marke	Coop Oecoplan	Torero	Churrasco	Lidl	Landi	Obi	Unsere Beste!	Giardino	Casino	Jumbo	Weber	Landi	Currasco	Jumbo	Coop Oecoplan	Giardino	Aldi
Bezeichnung	Holzkohe FSC	Grill-Holzkohe	Qualitäts-Holzkohe	Grillmeister Grillholzkohe	Holzkohe 10 kg	Grill-Grill-Grill	Grill-Holzkohe	Holzkohe FSC	Charbon de bois	FSC-Holzkohe	Premium Briquettes Long Lasting	Grill-Briketts 7 kg	Bricketts	Grill-Briketts	Holzkohe-Briketts FSC	Bricketts FSC	Grill-Holzkohe-Briketts
Holzart deklariert	Eiche, Buche, Birke, Weissbuche	Buchenholz Osteuropa	Anbsp;100% Buche	aus europäischen Wäldern	Buche aus Bosnien	k.A.	Kein Tropenholz	k.A.	k.A.	Buche aus Bosnien		Staub aus europäischen Hartholzern	Aus Buchenholz				Eiche, Buche, Weissbuche
Herkunft deklariert	Polen	k.A.	Europa	Europa	Bosnien	k.A.	? (Vertreiber aus Polen)	Polen	k.A.	Bosnien	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Ukraine	Polen	Frankreich
Eingekauft	Coop	Volg	Denner	Lidl	Landi	Obi	Shell-Tankstelle	Migros	Casino	Jumbo	Globus	Landi	Denner	Jumbo	Coop	Migros	Aldi
Eberfalls erhältlich											Manor						
Preis / Gewicht deklariert	Fr. 6.60 / 4 kg	Fr. 7.80 / 4 kg	Fr. 3.95 / 4 kg	Fr. 3.29 / 3 kg	Fr. 9.50 / 10 kg	Fr. 4.95 / 4 kg	Fr. 7.30 / 4 kg	Fr. 7.95 / 5 kg	Fr. 5.90 / 4 kg	Fr. 6.95 / 4 kg	Fr. 7.90 / 3 kg	Fr. 5.75 / 7 kg	Fr. 3.95 / 3 kg	Fr. 6.95 / 4 kg	Fr. 5.90 / 3 kg	Fr. 8.95 / 5 kg	Fr. 4.99 / 5 kg
Preis pro Kilo (Fr.)	1.65	1.95	0.99	1.10	0.95	1.24	1.83	1.59	1.48	1.74	2.63	0.82	1.32	1.74	1.97	1.79	1.-
Staubanteil (10%)	4,5	4,5	5,9	4,3	4,5	5,3	4,7	3,8	5,7	3,5	6	5,6	5,1	3,9	5,6	5,7	4,5
- Staubanteil vom deklarierten Beutelinhalt (%)	6.6	0.9	1.2	7.5	6.7	3.4	5.7	9.2	1.9	10.5	0.6	2.3	4.0	0.8	2.4	1.7	6.7
- Anteil feiner Stücke vom tatsächlichen Beutelinhalt (%)	53	43	32	46	12	30	37	39	11	29	-	-	-	-	-	-	-
Dauer der Vorglühpphase (20%)	5	6	6	4,5	6	6	5,5	5	4,5	5,5	4	5,5	6	4,5	6	5,5	4,5
Dauer in Minuten	35	25	25	40	25	25	30	35	40	30	45	30	25	40	25	30	40
Temperatur nach Ende Vorglühpphase bei geschlossenem Deckel																	
... nach 5 Minuten (5%)	5,6	4,9	4,3	5,2	4,9	5,2	4,3	4,1	4,4	4,4	6	5,8	5,5	5,5	5,1	4,8	5,2
... nach 30 Minuten (40%)	5,7	4,8	4,7	5,4	5,2	5,4	4,7	4,5	4,7	4,7	6	5,8	5,6	5,6	5,3	5,1	5,4
... nach 60 Minuten (20%)	4,1	3,9	3,9	4,6	3,5	5,2	2,9	3,0	4,5	3	5,8	5,9	4,5	5,8	5,3	5,4	5,5
... nach 90 Minuten (5%)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	4	4,9	4,9	4,3	5,3	5
Kommentare zu Zusammensetzung, Grenzwerten, eHandhabungs	Sehr grosser Feinanteil, nach 30 Min. brennt Kohle schnell ab, relativ hoher Staubanteil.	Grosser Feinanteil	Grosser Feinanteil	Grosser Feinanteil, relativ hoher Staubanteil	Sehr grosse Stücke, hoher Staubanteil, keine Traggriffe am Beutel	Vereinzelte sehr grobe Stücke; kleine Holzreste; sprüht Funken, knistert stark; Flamme; keine Traggriffe am Beutel.	Teilweise sehr grobe Stücke; grosser Feinanteil; relativ hoher Staubanteil.	Grosser Feinanteil; keine Traggriffe am Beutel; hoher Staubanteil.	Teils sehr grobe Stücke; wenig Feinanteil.	Teils sehr grobe Stücke; keine Traggriffe am Beutel; hoher Staubanteil.	Vereinzelte Kanten leicht brüchig.	Teils sehr brüchig; brennt in der Vorglühpphase; spritzt, knistert stark; keine Traggriffe.	Zum Teil stark brüchig.	Einige Kanten leicht brüchig; glatte Struktur.	Vereinzelte Kanten leicht brüchig; keine Traggriffe.	Teils sehr brüchig.	Einige Kanten leicht brüchig; relativ hoher Staubanteil.
Untersuchung der Holzart	25% Buche; 25% Eiche; 10% Esche; 40% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	50% Buche; 15% Eiche; 5% Nadelholz; 30% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	75% Buche; 5% Eiche; 20% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	40% Eiche; 10% Esche; 10% Buche; 40% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	50% Buche; 20% Eiche; 25% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.); 5% Nadelholz.	100% Laubholz aus tropischen/subtropischen Regionen	60% Eiche; 15% Esche; 25% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	50% Buche; 50% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	100% Laubholz aus tropischen/subtropischen Regionen	60% Nadelholz; 40% verschiedene einheimische Laubbölder (Ahorn, Weissbuche etc.)	Untersuchung nicht möglich	Untersuchung nicht möglich	Untersuchung nicht möglich	Untersuchung nicht möglich	Untersuchung nicht möglich	Untersuchung nicht möglich	Untersuchung nicht möglich
Notenabzug für:																	
- Zu grosse Stücke	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Holzart	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
- Funkensprühen	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-
Gesamtnote	4,9	4,8	4,7	4,7	4,5	4,5	4,3	4,1	4,0	3,7	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,1
Gesamturteil	gut	gut	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Bewertung PAK	gut	genügend	genügend	sehr gut	genügend	gut	genügend	genügend	sehr gut	gut	sehr gut	ungenügend	genügend	ungenügend	gut	gut	gut

Skala: 5,5 bis 6 sehr gut / 4,8 bis 5,4 gut / 4,0 bis 4,7 genügend / 2,5 bis 3,9 ungenügend / weniger als 2,5 schlecht